



廣州市澄奧貿易有限公司
GUANGZHOU CHIO TRADING CO.LTD

封孔後處理劑AL-AT（液）

鋁陽極氧化後，高溫含鎳封孔過程中工件表面易產生粉狀物（掛灰），尤其是染深色的工件。

封孔後處理劑AL-AT能有效去除粉狀物並能增強封孔效果。

一、特性：

- 1、透明的綠色液體。
- 2、有效去除醋酸鎳類封孔劑所產生的粉狀物。
- 3、處理液使用壽命長。
- 4、對已著色封孔處理工件的顏色和光澤沒有影響。

二、開槽條件：

- 1、濃 度：15—25毫升/升。
 - 2、溫 度：70—80℃。
 - 3、PH值：5.5—6.0。
- 可用稀釋的冰醋酸或稀釋的氫氧化鈉溶液調整PH值。

三、處理流程：

工件在含鎳的高溫封孔劑中封孔（時間約為正常封孔時間的70%）→水洗→純水洗→
AL-AT處理劑浸泡5—7分鐘→水洗→烘乾。